



## Sucção e Descarga – Transparente com Espiral Aço Mola

Indicada para serviços médios de sucção e descarga de líquidos no uso industrial. Seu reforço espiralado de aço mola proporciona muita flexibilidade.

**Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +60°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		VÁCUO	RAIO DE CURVATURA	LANCE		
			Trabalho - Mínimo								
			25°C		25°C					25°C	25°C
pol.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pol2	kgf/cm2	lbf/pol2	mmHg	mm	m		
1/2"	13,0	18,0	5,0	73	25,0	355	698	50	25/50		
5/8"	16,0	23,0	5,0	73	25,0	355	698	70	25/50		
3/4"	19,0	27,0	5,0	73	25,0	355	698	80	25/50		
7/8"	22,0	29,5	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50		
1"	25,0	33,0	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50		
1 1/4"	33,0	41,0	4,0	58	20,0	285	625	140	25/50		
1 1/2"	38,0	47,0	4,0	58	20,0	285	625	170	25/50		



## Succión y Descarga – Transparente con Espiral de Acero Tipo Resorte

Para servicios moderados de succión y descarga de líquidos industriales. El refuerzo de espiral de acero tipo resorte proporciona flexibilidad.

**Temperatura de Trabajo: +5°C ~ +60°C (PVC).**

DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		VACÍO	RADIO DE CURVATURA	LARGO		
			Trabajo - Mínimo								
			25°C		25°C					25°C	25°C
pul.	mm	mm	kgf/cm2	lbf/pul2	kgf/cm2	lbf/pul2	mmHg	mm	m		
1/2"	13,0	18,0	5,0	73	25,0	355	698	50	25/50		
5/8"	16,0	23,0	5,0	73	25,0	355	698	70	25/50		
3/4"	19,0	27,0	5,0	73	25,0	355	698	80	25/50		
7/8"	22,0	29,5	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50		
1"	25,0	33,0	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50		
1 1/4"	33,0	41,0	4,0	58	20,0	285	625	140	25/50		
1 1/2"	38,0	47,0	4,0	58	20,0	285	625	170	25/50		



## Suction and Discharge – Transparent with Spring Steel Spiral

Recommended for medium jobs of suction and discharge in industrial liquids. Its reinforcement with spiral steel wire provides flexibility.

**Working Temperature: +5°C ~ +60°C (PVC).**

NOMINAL DIAMETER	INTERNAL DIAMETER	EXTERNAL DIAMETER	WORK PRESSURE		BURST PRESSURE		VACUUM	BEND RADIUS	LENGTH		
			Working - minimum								
			25°C		25°C					25°C	25°C
inches	mm	mm	kgf/cm2	psi	kgf/cm2	psi	mmHg	mm	m		
1/2"	13,0	18,0	5,0	73	25,0	355	698	50	25/50		
5/8"	16,0	23,0	5,0	73	25,0	355	698	70	25/50		
3/4"	19,0	27,0	5,0	73	25,0	355	698	80	25/50		
7/8"	22,0	29,5	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50		
1"	25,0	33,0	4,0	58	20,0	285	698	110	25/50		
1 1/4"	33,0	41,0	4,0	58	20,0	285	625	140	25/50		
1 1/2"	38,0	47,0	4,0	58	20,0	285	625	170	25/50		

